

FICHA TÉCNICA

SPARK TOP ONE PARA VINHOS ESPUMOSOS (Dimensión Estándar: 48x30mm)



| ENSAYOS | CARACTERÍSTICAS | TOLERANCIAS | NIVELES DE ACEPTACIÓN |
|---------------------|----------------------------------|---|--------------------------|
| DIMENSIONALES | Longitud | ± 0,5 mm | NQA 2.5 |
| | Diámetro | ± 0,3 mm | NQA 2.5 |
| | Ovalidad | ≤ 0,3 mm | NQA 2.5 |
| | Espesor de lo disco | ≥ 4,5 mm | NQA 2.5 |
| | Biselado | (c) 3,5 – 4,5 mm e 45° | NQA 2.5 |
| FÍSICO MECÂNICOS | Peso Específico | $265 \pm 30 \text{ Kg/m}^3$ | NQA 2.5 |
| | Humedad | 4% - 9% | NQA 4.0 |
| | Momento de Torsión | ≥ 35 daN.cm | NQA 4.0 |
| | Ángulo de Torsión | ≥ 350 | NQA 4.0 |
| | Fuerza de inserción | 120 ±20 daN (valores orientativos) | Ver ME |
| | Comportamiento en agua hirviendo | Ausencia de desagregación | |
| | Impermeabilidad al gas | ≤ 6 bar | NQA 1.5 |
| QUÍMICOS | Teor de Polvo (1) | ≤ 2 mg/r | |
| | 2,4,6 - TCA | 99% ND;1%<1ng/L | |
| SENSORIAL | Características Sensoriales | TCA ≤ 1% Off-flavours ≤ 3% | Ver ME |
| VISUAL | Clase visual | Desvío ≥ - 5% en relación a la muestra patrón o muestra referencia (negocio). | |

Notas:

- > Los métodos de ensayo son internos, teniendo como referencia las normas NP 2803 (Tapones de Corcho Ensayos Físicos) parte 1 a 7.
- Los valores fijados por lo NQA Nivel de Calidad Aceptable, referente a la Norma ISO 2859-1, indican los niveles de aceptación/rechazo, dependiendo del efectivo de la muestra.
- > (1) Estas especificiones se aplican a tapones tratados.
- > En el caso de vinos pasteurizados la preconización del tapón es efectuada casuísticamente, con base en las condiciones del embotellado.
- ME Metodo de ensayo Interno

FLUJO DE PRODUCIÓN



El Fabricante se reserva el derecho de mejorar sus productos, los cuales podrán ser modificados sin aviso previo